

Teknik özellikler

	Pas Koruma 2000 PLUS - antrasit -	Pas Koruma 2000 PLUS - gümüş gri -	Çinko Sprey	Çinko Sprey özel açık
Renk tonu*1:	Antrasit / DB 703	Gümüş grisi / DB 701	RAL 9006, "Hafif yıpratılmış galvanizleme"	RAL 9006, "taze galvanizleme"
Kullanım sahası:	iç ve dış			
Tutturucu madde:	Alkit reçine		Stirolalkit	modifiye alkit reçine
Pigment:	Hematit lameller		plaka biçimli çinko ve alüminyum pigmentler	plaka biçimli çinko ve alüminyum pigmentler
Pigment saflığı:	> %90 Demir oksit		Yakl. % 99,9 Zn / Yakl. % 99,9 Al	Yakl. % 99,9 Zn / Yakl. % 99,5 Al
Kuru filmde metal oranı:	yakl. %58		yakl. %70	yakl. %70
Kutu içeriği:	400 ml			
Spesifik ağırlık g/cm ³ :	1,3 - 1,4		1,1 - 1,3	1,0 - 1,2
Önerilen astarlama:	gerekli değil		gerekli değil	Çinko spreyi
Uygulama sıcaklığı*2:	+5°C ila +35°C arası Optimum çalışma ısısı +18°C ila +25°C arası			
1,5 çapraz geçişte tüketim*3:	yakl. 160 ml/m ²		yakl. 150 ml/m ²	
1,5 çapraz geçişte tabaka kalınlığı*3:	yakl. 60-80 µm		yakl. 30-50 µm	yakl. 20-40 µm
Kuruma süresi*3:	Dokunabilecek şekilde kuruma	yakl. 30 dakika	yakl. 15 dakika	
	tam sertleşmiş	yakl. 24 saat	yakl. 12 saat	
	üzeri boyanabilir	yakl. 24 saat		
Sürtünmeye karşı dayanımı:	sürtünmeye karşı dayanıklı		sürtünmeye karşı dayanıklı	sürtünmeye karşı dayanıklı
Çapraz kesim DIN 53151 / ISO 2409:	Çapraz kesim referans değer GT 0 ila GT 1		Çapraz kesim referans değer GT 0	Çapraz kesim referans değer GT 0 ila GT 1
Tuz püskürtme testi DIN 50021 / DIN 53167:	>2.000 Saat*4		550 saatten çok	240 saatten çok
Kilit dili bükme deneyi DIN EN ISO 1519:	Çatlama oluşmaz			
Üzeri cilalanabilir:	gerekli değil			
Tamamen sertleşmeden sonra ısıya karşı dayanımı:	Yakl. -50°C +300°C'ye kadar		Yakl. -50°C +500°C'ye kadar	Yakl. -50°C +300°C'ye kadar
Depo dayanıklılığı*5:	24 ay			

*1 Verilen RAL-Renk tonlarına uygundur.

*2 Sprey kutularını +10°C altındaki ısılarda işlem yapmadan önce +20°C deki oda ısısına ısıtın.

*3 Kutunun ve yüzeyin +20°C ısısı ve %50 bağıl nem.

Velle Kimyasal Ürünler San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr - info@velle.com.tr

Evluya Çelebi Mah. Genç Osman Cad. Feraset Sok. No.:2
TR- 34944 Tuzla - İstanbul